

ケミパック UR



ストリップابلペイント (第1石油類)、溶剤系 刷毛塗り用 色付き (青色)

ケミパック URは、ポリウレタン樹脂を主成分にしており、金属面、ガラス面、焼付塗装面、プラスチック製品 (テスト施工要) など、広範囲な素材に塗布出来ます。速乾性で、塗膜は強く伸びがあり、耐ブロッキング性に優れています。保護フィルム貼付の困難な形状の製品の一時保護に適しています。

性 状

外観	青色液体	
粘度 (20℃)	代表値 300mPa·s (3 ポイズ)	
固形分含有量	約 20%	
塗付方法	刷毛塗り、浸漬に適する	
標準塗付量	130~150g/m ²	
標準乾燥膜厚	30~40 μm	
乾燥時間	指触 約 10~15 分	
	完全 約 1 時間	
皮膜の抗張力	約 40MPa (408fkg/cm ²)	
皮膜の伸度	約 550%	
耐ブロッキング性	500g/cm ² /20℃、200g/cm ² /40℃	
耐水性 23℃×18 時間	良好	
耐溶剤性 20℃×1 時間接触	白灯油	耐える
	メタノール	溶解する
	酢酸エステル	膨潤する
	メチルエチルケトン	溶解する
	ラッカーシンナー	溶解する
	芳香族炭化水素 (トルエン等)	膨潤する
樹脂への影響 20℃×24 時間接触	FRP	耐える
	アクリル	耐える
	ナイロン	耐える
	ポリエチレン	耐える
	ポリカーボネート	素材を傷める
可剥性保持期間	室内にて半年以内	



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
東京(営) TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722
名古屋(営) TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
広島・福岡(駐) TEL 092-719-1756

ケミパック UR

使用方法

1. 使用前に均一になるように攪拌します。
2. 原液での使用を推奨します。希釈する場合は、イソプロピルアルコールまたはケトン系の溶剤を使用します。
3. 希釈しすぎると膜厚が出ないので剥がし難くなります。
4. 乾燥の際に、80℃以上に加温すると、剥がし難くなります。強制乾燥する場合は直火を避け70℃以内の熱風で乾燥させます。
5. 空気の乾燥している時に剥がすと静電気が発生します。
6. 剥がれ難くなった場合はラッカーシンナー等で溶解します。
7. スプレー、ローラー塗りは塗膜内に気泡が発生します。

作業上の注意事項

1. 取り扱いには、皮膚、粘膜にふれないように、保護手袋、保護メガネを、蒸気を直接吸い込まないように、有機溶剤用ガスマスクなどの保護具を着用します。
2. 危険物です、火気の近くで作業しない(火気厳禁)。
3. 取扱場所は風通しのよい場所で行います。密閉された場所では十分な局所排気装置を設けます。
4. 皮膚に付着した場合は多量の水と石けん(鹼)で洗います。皮膚に刺激が生じた場合は医師の診察を受ける。
5. 目に入った場合は水で数分間注意深く洗います。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けます。目の刺激が続く場合は医師の診察を受ける。
6. 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気のある場所で安静にします。必要であれば医師の手当てを受ける。
7. 直射日光や高温のところに置かない、風通しの良い冷暗所に保管します。

荷 姿 3.5L 4L 金属缶 (1箱 4缶入り)
16L 18L 石油缶

適用法令及び詳細な注意事項につきましては SDS をご参照ください