

ネオリバー #246



従来型、ジクロロメタン系、浸漬タイプ

建築現場で使用する建築仮設資材に付着した塗膜用

ネオリバー #246 は、建築現場で使用する囲い板、足場、止め具などに付着した塗膜を除去するメンテナンス用の剥離剤です。浸漬による剥離又は洗浄機を使用し、剥離後そのまま乾燥させることにより水洗いがいらず排水による負担を軽減します。

性状	外観	無色液体
	臭気	芳香臭
	pH	適用外 (10%水分散液で 8.2[代表値])
	比重	1.2 (20℃) [代表値]
	引火点	なし
	金属腐食性	ほとんどの金属に対し、影響が少ない
剥離性能	有効塗膜	一般合成樹脂系塗膜、建築用塗料
	参考剥離時間	10～60分 (20℃) 塗膜厚は標準 1 回塗り 多層塗膜の場合、浸漬時間は長くなります

使用方法

1. SDS を必ず読んでから作業をします。
2. 使用前に缶を軽く振り均一になるように攪拌します。ウエスなどでキャップを覆いガスの抜けるのを待ってから開けます。
3. 希釈せずに使用します。
4. 剥離槽はポリエチレン、構造用鉄、ステンレス (304,316) 製が適しています。
5. 剥離槽内にバケツを用意しこの中に剥離対象物を入れて作業をすると効率的です。
6. 剥離対象物を完全に浸漬します。塗膜が軟化膨潤するか、浮き上るのを確認してから引き上げます。
7. 槽から引き上げる時は、液切りを十分にし、ヘラ、ブラッシングなどにより塗膜を除去します。水洗いも可能です。
8. 槽内に塗膜カスが増えると剥離能力が低下するため定期的に塗膜カスを除去します。作業を行わない時は槽にフタをして蒸発を防ぎます。
9. 再度浸漬して剥離する場合は、被剥離物の水分を出来るだけ取り除きます。必要以上に水が入ると剥離能力が低下します。



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
東京(営) TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722
名古屋(営) TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
広島・福岡(駐) TEL 092-719-1756

ネオリバー #246

作業上の注意事項

1. キャップを取る時、剥離剤が噴出する危険があります。ウエスなどで覆い、ガスを抜いてからキャップを取ります。特に気温の高い時は内圧が上昇していますので注意する。
2. 中毒性のあるジクロロメタンを含有していますので使用に際しては風通しのよい場所か、十分な換気をする。蒸気は空気より重たく下に溜まりますので、作業の際には必ず下部の換気を行う。
3. 剥離剤が皮膚、粘膜にふれないように、保護手袋、保護メガネを、ジクロロメタンを直接吸い込まないように、有機溶剤用ガスマスクなどの保護具を着用する。
4. 皮膚に付いた場合は直ちに大量の水で15分以上洗い流す。痛みがある場合は医師の診察を受ける。
5. 目に入った場合、そのまま放置すると失明のおそれがあるので、こすらず流水で15分以上洗い流す。コンタクトレンズははずして洗眼する。痛みや異常を感じたら医師の診察を受ける。
6. 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気のある場所で安静にします。意識がなくなる等重篤な場合は直ちに医師の診察を受ける。
7. ポリエチレン、ポリプロピレンを除くほとんどの樹脂、ゴムなどを変形、溶解させます。アルミニウムに対して変形、変色の恐れがあるため使用しない。
8. 水洗時に規制対象物質ジクロロメタンが混入します。回収された塗膜と水洗水は特別管理産業廃棄物になります。有資格産業廃棄物処理業者にて処理します。
9. 直射日光や高温のところに置かない、風通しの良い冷暗所に保管します。

荷 姿 20kg 18L 石油缶

適用法令及び詳細な注意事項につきましては SDS をご参照ください