

# ネオリバーズプレー



## 一般塗膜対応剥離剤 エアゾール仕様

ネオリバーズプレーは、油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜などに対して強力な剥離性能を発揮します。その他、ほとんどの印刷インキ、接着剤にも効力があります。エアゾール製品ですので容易にご使用いただけます。

性 状 外 観	淡緑色粘稠液体
臭 気	芳香臭およびアンモニア臭
p H	11.5(50%水分散液, 20°C)
比 重	1.3/0.5(剥離剤/噴射剤, 20°C)[代表値]
引 火 点	なし/-104.4°C (剥離剤/噴射剤)
金 属 腐 食 性	鉄を始め、通常使用の金属に対し影響ほとんどなし。

剥離性能	有効塗膜	油性、水性、ラッカー、一般合成樹脂系塗膜など
標準使用量		1.7 m <sup>2</sup> /420ml(1本)
参考剥離時間		10~30分(20°C)
		塗膜厚は標準1回塗り。
		多層塗膜の場合は繰り返し作業なので、使用量は増えます。

### 使用方法

1. 使用前に缶を軽く振ってください。
2. 薬剤の付着を避ける箇所は、マスキング用テープ、新聞紙、マスカー等で養生してください。
3. スプレーノズルを対象物から7~15cm離して対象物に均一に噴射してください。容器を逆さまにして噴霧しないでください。
4. 塗膜が軟化又は浮き上ればスクレパー、ヘラなどで掻き落としてください。
5. 1回の作業で除去できない場合は繰り返し作業を行なってください。
6. 除去後は水、シンナーなどで洗浄するか、ウエスなどで拭き取ってください。
7. 処理後塗装される場合は、素地調整を行なってください。
8. 使用後はノズル詰まりを防ぐため容器を逆さにして2~3秒間カラ噴きしてください。

荷 姿 420ml エアゾール缶 (1箱 12本入り)



## 三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本 社 ・ 工 場

本社・工場 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中 3-5-30

大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187

東京(営) 〒273-0002 千葉県船橋市東船橋 1-29-15

東船橋ウエルズ 21 B号室

TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722

名古屋(営) 〒454-0013 愛知県名古屋市中川区八熊 1-3-10

TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790

広島(駐) TEL 090-3357-9824

# ネオリバーズプレー

## 作業上の注意

1. 屋内作業は局所排気等で十分に換気してください。
2. 剥離剤が皮膚・粘膜にふれないように、ブチルゴム系手袋、保護メガネ、蒸気を直接吸い込まないように有機溶剤用ガスマスクなどの保護具を着用ください。
3. 皮膚に付いた場合は直ちに大量の石けん水で洗い流し、痛みがある場合は医師の手当てを受けてください。
4. 目に入った場合は直ちに大量の水で洗い医師の手当てを受けてください。
5. 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気の場所で安静にし、必要であれば医師の手当てをうけてください。
6. ポリエチレン、ポリプロピレンを除くほとんどの樹脂、ゴムなどを変形、溶解させます。
7. 取扱後は洗顔、手洗い、うがいを充分に行なってください。
8. 水洗時に規制対象物質ジクロロメタンが混入する場合があります。  
回収された塗膜と水洗水は有資格産業廃棄物処理業者にて処理願います。
9. 直射日光や高温を避け、冷暗所に正立保管してください。  
中身を使い切ってから廃棄してください。

## 関係法令

消 防 法	非危険物 (ただし、可燃性ガス LPG に注意)
労働安全衛生法	該当(SDS にて確認ください)
特定化学物質障害予防規則	第2種有機溶剤含有物
毒物及び劇物取締法	非該当
化学物質管理促進法	ジクロロメタン
水質汚濁防止法	ジクロロメタン、アンモニア水
廃棄物処理・清掃法	特別管理産業廃棄物

その他の適用法令及び詳細な注意事項につきましては SDS をご参照ください