

サンジェットコンパウンド(一般研磨用)



サンジェットコンパウンド(一般研磨用)は、乗用車、トラック車輛等の塗装表面、テレビ、冷蔵庫、家具等の家庭用品の塗装表面の仕上げ用研磨剤です。塗装時に起こるガン肌、ブツ、すり傷を修復し平滑化して光沢を増加します。又、古くなった塗装表面の汚れの除去にも効果があります。一般研磨用は研磨剤の粒子の大きさにより粗目より細目まで揃っています。ノンシリコン、ノンワックスで安心してご使用頂けます。

品番

| 品番名 | 粒度 | 性状 | 容量 |
|--------------|----|----------|---------------------|
| サンジェット P-101 | 粗目 | 淡茶色 ペースト | 4kgx4 300gx12 (3x4) |
| サンジェット P-202 | 中目 | 淡茶色 ペースト | 4kgx4 300gx12 (3x4) |
| サンジェット P-303 | 細目 | 淡茶色 ペースト | 4kgx4 300gx12 (3x4) |

使用方法

1. 研磨面のゴミ、ホコリは完全に取り除いて下さい。
2. 柔らかい布で手磨き、ウールバフ等をセットしたポリッシャー(1500~2000 rpm)で作業出来ます。布やバフに本品を適量塗り付けて研磨面に塗り拡げて下さい。一度で出来る作業範囲内にして下さい。
3. 最初のうちは力をいれて研磨して下さい。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨して下さい。平滑で光沢のある塗装面が現われて来ます(研磨しすぎない様ご注意ください)。
4. きれいな布でよごれをふき取ってください。
5. 新しい布(新しいウールバフ)でからぶきを試してみがき上げます。

作業上の注意

1. 研磨面が熱い時は作業しないで下さい。
2. 補修塗膜等は研磨可能状態まで乾燥、硬化させてから作業して下さい。
3. 塗装面上にコンパウンドを塗付したまま放置しないで下さい。
4. 作業中以外は必ず密栓して、保管して下さい。
5. 火気の近くで使用しないでください。



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場

本社・工場 〒531-0076 大阪府大阪市北区大淀中 3-5-30

大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187

東京(営) 〒273-0002 千葉県船橋市東船橋 1-29-15

東船橋ウエルズ 21 B号室

TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722

名古屋(営) 〒454-0013 愛知県名古屋市中川区八熊 1-3-10

TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790

広島(駐) TEL 090-3357-9824

サンジェットコンパウンド(一般研磨用)

| | |
|------------|----------------------------|
| 関係法令 | |
| 消防法 | 指定可燃物 可燃性固体類(届出数量 3000 kg) |
| 労働安全衛生法 | 該当(SDSにて確認ください) |
| 有機溶剤中毒予防規則 | 第3種有機溶剤等 |
| 毒物及び劇物取締法 | 非該当 |
| 化学物質管理促進法 | 非該当 |

※安全、応急処置に関する詳細な内容は、安全データシート(SDS)をご参照下さい。