

SS アンダーガード



チッピングコート、水性

エアスプレー (カートリッジ缶用ボデーシュツツガン)

SS アンダーガードは、水性耐チッピングコートです。柔軟性に富む厚塗りの皮膜を形成します。走行等により跳ね上げた砂、石等による損傷から保護します。自動車のフロントスカート、シャーシ、ドア、ロッカーパネル等への作業が簡単に行うことができます。乾燥塗膜は、軽量で肉やせが少なく、耐水性、防食性に優れています。硬化乾燥後、各種上塗り塗装が可能です。

性	状	外	観	黒色粘稠液体
	臭		気	アクリル臭
	p		H	8.6 (50%水分散液) [代表値]
	比		重	1.2 (20℃) [代表値]
	引	火	点	なし
	安	定	性	通常保管条件/取扱い条件において安定 0℃以下の保管は絶対に避ける
	標準	使用	量	2~3m ² /1 缶 (1000mL)
	乾燥	時間		(指触) 60~120 分 (硬化) 8~12 時間 (20℃)

使用方法

1. 使用前に骨材が均一になるように攪拌します。
2. 原液での使用を推奨します。希釈する場合は、水道水を使用します。
3. 気温 5℃以下での塗装作業は避ける。
4. さび、油分、水分、ほこり等は取り除き、下地処理をします。
5. ボデーシュツツガンを使用します。ガンと塗装物との距離は約 20~30cm 離します。空気圧力は 3~4kg/cm² が適当です。
6. 飛散した塗料の除去には乾燥前は水で、乾燥後はラッカーシンナーで拭き取ります。
7. 使用後のガンは水で洗浄します。



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
東京(営) TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722
名古屋(営) TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
広島・福岡(駐) TEL 092-719-1756

SS アンダーガード

作業上の注意事項

1. 取り扱いには、皮膚、粘膜にふれないように、保護手袋、保護メガネ、マスクなどの保護具を着用します。
2. 取扱場所は風通しのよい場所で行います。
3. 皮膚に付着した場合は多量の水と石けん（鹼）で洗います。皮膚に刺激が生じた場合は医師の診察を受ける。
4. 目に入った場合は水で数分間注意深く洗います。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けます。目の刺激が続く場合は医師の診察を受ける。
5. 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気の場所で安静にします。必要であれば医師の手当てを受ける。
6. 直射日光や高温のところに置かない、風通しの良い冷暗所に保管します。気温が高いと粘度が高くなる場合があります。
7. エマルション製品です。0℃以下の保管は避け凍結させない。

荷 姿 1000ml カートリッジ缶

適用法令及び詳細な注意事項につきましては SDS をご参照ください