



## 瀝青質塗料 (第 2 石油類) 、 溶剤系

### 耐久性良、耐水性良、車両用

黒ワニスは、顔料を含まない黒色塗料で、ギルソナイトや石油アスファルト等の瀝青質を主な原料とし、これを適当な方法で溶剤に溶かした黒色の塗料です。乾燥すると金属及び木材に対する密着性が良く、耐久性に優れた光沢ある塗膜を形成します。鋳物製品の防食塗装や、シャーシ等のさまざまな金属製品の防錆塗装、木材の着色又は耐水性強化などへお使いいただけます。

性 状 外 観	黒色液体
乾 燥 時 間	30 分 (指触乾燥) 8 時間 (完全硬化) 20℃
塗 布 量	80~110g/m <sup>2</sup>
引 火 点	28℃

#### 使用方法

1. 使用前に均一になるように攪拌します。
2. 原液での使用を推奨します。希釈する場合は、塗料用シンナーを使用します。
3. さび、油分、水分、ほこり等は取り除き、下地処理をします。
4. 刷毛塗り、スプレー塗り、浸漬塗装が可能です。
5. 常温で乾燥させますが、40~50℃の強制乾燥も可能です。



**三彩化工株式会社**

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30  
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187  
東京(営) TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722  
名古屋(営) TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790  
広島・福岡(駐) TEL 092-719-1756

# 黒ワニス

## 作業上の注意事項

1. 取り扱いには、皮膚、粘膜にふれないように、保護手袋、保護メガネを、蒸気を直接吸い込まないように、有機溶剤用ガスマスクなどの保護具を着用します。
2. 危険物です、火気の近くで作業しない（火気厳禁）。
3. 取扱場所は風通しのよい場所で行います。密閉された場所では十分な局所排気装置を設けます。
4. 皮膚に付着した場合は多量の水と石けん（鹼）で洗います。皮膚に刺激が生じた場合は医師の診察を受ける。
5. 目に入った場合は水で数分間注意深く洗います。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けます。目の刺激が続く場合は医師の診察を受ける。
6. 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気の場所で安静にします。必要であれば医師の診察を受ける。
7. 直射日光や高温のところに置かない、風通しの良い冷暗所に保管します。

荷 姿 15kg 18L 石油缶

適用法令及び詳細な注意事項につきましては SDS をご参照ください