

ケミパック W-02



ストリップابلペイント、水性、刷毛塗り 金属、ガラス、塗装面の保護、色付き (グリーン)

ケミパック W-02 は、水溶性ビニール系高分子を主体としており、金属、ガラス、既存塗装、プラスチック製品など、広範囲な素材に塗布出来ます。水の影響は受けるものの、有機溶剤に対して影響を受け難く、マスキング剤として効果を発揮します。

性 状

外観	緑色液体
粘度 (20℃)	代表値 1.5~2.5Pa・s (15~25P)
固形分含有量	約 23%
塗付方法	刷毛塗り、浸漬、フローコーター
標準塗付量 (ロスを含まない)	150~180g/m ² / 1 回塗り
標準乾燥膜厚	30~40μm
乾燥時間	約 120 分 (20℃・RH=75%)
被膜の抗張力	約 200kg/cm ²
被膜の伸度	約 160%
抗ブロッキング性	100g/cm ² /30℃
耐水性	なし (再溶解)
耐溶剤性	メタノール、含水アルコール類以外の一般溶剤に対して良好
一時保護期間	室内にて 1 ヶ月程度



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
東京(営) TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722
名古屋(営) TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
広島・福岡(駐) TEL 092-719-1756

ケミパック W-02

使用方法

1. 使用前に均一になるように攪拌します。
2. 原液での使用を推奨します。希釈する場合は、水を使用します。
3. 希釈しすぎると膜厚が出ないので剥がし難くなります。
4. 乾燥の際に、80℃以上に加温すると、発泡し剥がし難くなります。強制乾燥する場合は直火を避け 70℃以内の熱風で乾燥させます。
5. 空気の乾燥している時に剥がすと静電気が発生します。
6. 剥がれ難くなった場合は水で溶解します。
7. スプレー塗りは気泡が発生します。
8. 水に濡れたり、湿度の高い場所では塗膜が再溶解します。塗付後は屋内の乾燥した場所に保管します。

作業上の注意事項

1. 皮膚、粘膜にふれないように、保護手袋、保護メガネなどの保護具を着用します。
2. 取扱場所は風通しのよい場所で行います。
3. 皮膚に付着した場合は多量の水と石けん（鹼）で洗います。皮膚に刺激が生じた場合は医師の診察を受ける。
4. 目に入った場合は水で数分間注意深く洗います。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けます。目の刺激が続く場合は医師の診察を受ける。
5. 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気の場所で安静にします。必要であれば医師の手当てを受ける。
6. 直射日光や高温のところに置かない、風通しの良い冷暗所に保管します。

荷 姿 4kg 4L 金属缶 (1箱 4缶入り)
18kg 18L 石油缶

適用法令及び詳細な注意事項につきましては SDS をご参照ください